


UFPの基本特性 < 代表例 >

項目		UFP	
BET法比表面積	m ² /g	30	80
電気伝導度	μS/cm	35.9	51.7
Fe ²⁺	ppm	18.9	35.1
Na ⁺	ppm	0.7	0.8
Cl ⁻	ppm	0.2	0.8
(化学成分) SiO ₂	wt%	> 99.9	> 99.9
Al ₂ O ₃	ppm	1690	1690
Fe ₂ O ₃	ppm	130	130
Na ₂ O	ppm	16	16
K ₂ O	ppm	1	1
MgO	ppm	4	4
CaO	ppm	23	23
水分	%	0.2	0.4



UFP
TEM 写真

比表面積の調製は可能です (30 ~ 80m²/g)