

品種と用途

「サクノール」は、有機溶剤に可溶性の粒状の酢酸ビニル樹脂です。目的に沿った各種接着剤を調整することができます。

ホルムアルデヒドやアセトアルデヒドを含有しない環境対応型の製品です。

(用途例) ビニルタイル接着剤、木タイル接着剤、木材接着剤、紙接着剤
紙の艶出し、FRP収縮防止剤

品種	重合度	揮発分(%)	*1 粘度 (mPa・s)	用途
SN-17A	1,550 ~ 1,750	3.0	-	接着剤
SN-10N	1,200 ~ 1,500	3.0	13,000-17,500	接着剤、収縮防止剤
SN-10	1,300 ~ 1,500	3.0	12,000-16,500	接着剤
SN-09A	1,000 ~ 1,100	3.0	5,000-10,000	接着剤
SN-09T	1,000 ~ 1,150	3.0	5,000-10,000	接着剤、収縮防止剤
SN-04	500 ~ 700	3.0	1,000-1,400	接着剤
SN-04T	500 ~ 700	3.0	1,000-1,400	接着剤

*1 メタノール、樹脂濃度50%溶液、測定温度25℃、回転粘度計

取扱い上の注意

保管するにあたっては、高温、多湿の場所は避けてください。プロッキングを起こすことがあります。MSDSを品種毎に取り揃えておりますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

〒103-8338

東京都中央区日本橋室町2-1-1

電気化学工業株式会社 化成品事業部

TEL 03 (5290) 5551 FAX 03 (5290) 5080